



Artelit Professional

FS-415 Szpachla do parkietu

Rozpuszczalnikowa szpachla do wypełniania ubytków i szczelin do 2mm szerokości w parkiecie i innych elementach drewnianych. Produkt odpowiedni również do ciemnych i egzotycznych gatunków drewna.

ZALETY

produkt szybkoschnący
dobra przyczepność do powierzchni drewnianych
dobrze poddaje się szlifowaniu
elastyczna, dobrze wypełniająca szczeliny

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura aplikacji [°C]	+15 - +25
Optymalna względna wilgotność powietrza [%]	50 – 60

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoga musi być wyszlifowana, czysta i wolna od pozostałości olejów, wosków lub silikonów, trwale sucha, wstępnie przeszlifowana papierem ściernym o ziarnistości 60 i dokładnie odkurzona.

2. APLIKACJA

Wstrząśnąć przed użyciem!

- Podczas nanoszenia i schnięcia produktu należy zapewnić równomierne wietrzenie, unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia podłogi.
- Zmieszać szpachlę z pyłem drzewnym powstałym podczas wstępnego szlifowania tworząc rzadką masę szpachlową.

2016.12
2014.09

- 1 -



Selena S.A. ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, Polska
tel. 71 78 38 301, fax 71 78 38 300, e-mail: biuro@selena.com, www.selena.pl



- Tak przygotowaną masę nakładać 1- 2 krotnie na całą powierzchnię drewnianej podłogi przy użyciu gładkiej metalowej szpachli.
- Po wyschnięciu przeszlirować podłogę maszynowo drobnoziarnistym papierem lub siatką ścierną (100-120).
- Produkt do użytku profesjonalnego.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Wydajność [ml/m ²]	70 - 100
Czas schnięcia, (w zależności od szerokości szczelin, temperatury powietrza i wentylacji w pomieszczeniu [min])	15 - 30
Odporność na niskie temperatury	odporny
GISCODE	G2
Zawartość LZO (2010) [g/l]	< 750

Czasy podane w niniejszej karcie technicznej dotyczą schnięcia w temperaturze +23°C i wilgotności względnej powietrza 50%.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt można przechowywać do 12 miesięcy w temperaturze +5 - +25°C od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, zabezpieczając przed przegrzaniem.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Produkt łatwopalny. Wszystkie prace wykonywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od jakichkolwiek źródeł ognia. W trakcie wykonywania prac nie palić! Przestrzegać ogólnych przepisów BHP i p.poż. dotyczących prac z substancjami łatwopalnymi. Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS).

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

2016.12
2014.09

- 2 -



Selena S.A. ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, Polska
tel. 71 78 38 301, fax 71 78 38 300, e-mail: biuro@selena.com, www.selena.pl